



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## Adhesivo para construcción SUBFLOOR 7000® de DAP®

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El adhesivo para construcción SUBFLOOR 7000® de DAP® está específicamente formulado para la instalación de contrapisos y terrazas. Este adhesivo a base de solvente cumple con las normas de compuestos orgánicos volátiles (COV), previene los crujidos y mejora el rendimiento estructural del ensamblaje del piso cuando se usa adecuadamente. El adhesivo para construcción SUBFLOOR 7000® es fácil de aplicar con pistola a bajas temperaturas y proporciona una unión de alta resistencia a la intemperie sobre madera precortada húmeda, congelada y tratada.



EMPAQUE	COLOR	UPC
28 FL OZ (828 mL)	Marrón claro	7079827042

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- **Fórmula baja en COV/conforme a las normas de COV**
- **Fácil de aplicar con pistola en temperaturas frías**
- **Une madera precortada húmeda, congelada y tratada**
- **Unión de alta resistencia a prueba de intemperie**

### CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

- Cumple/excede la especificación de la norma D3498 de la ASTM para la instalación de contrapisos.
- No se congela
- Rango de temperatura de aplicación entre 0° F y 120° F (-18° C y 49° C)
- Forma una unión fuerte y permanente
- Previene los crujidos del piso
- Mejora el rendimiento estructural de los ensamblajes de pisos



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## USOS SUGERIDOS

### Se adhiere a:

- Concreto
- Madera precortada dimensionada
- Mampostería
- Metal
- Tablero de fibra orientada (OSB) resistente a la humedad
- Tablero de fibra orientada (OSB)
- Contrachapado
- Madera tratada
- Madera

### Se recomienda para:

- Instalación de contrapisos y terrazas
- Ensamblajes de madera a madera
- Sistemas de pisos con pegamento

### No se recomienda para:

- Unir dos materiales no porosos
- Exposición constante al agua
- Instalación de tablero de espuma
- Instalación de espejos
- Aplicaciones distintas a la instalación de contrapisos y terrazas

## PARA MEJORES RESULTADOS

- Aplique en temperaturas superiores a 0° F (-18° C). Mantenga el adhesivo por encima de 40° F (4° C) para facilitar la aplicación con la pistola.
- Una de las superficies debe ser porosa.

NOTA: Si se utiliza en concreto, este deberá estar sobre el nivel del suelo, seco y totalmente curado (al menos 28 días).

## APLICACIÓN

1. La superficie deberá estar limpia, en buen estado estructural y libre de materiales extraños.
2. Precorte y ajuste los materiales antes de aplicar el adhesivo.
3. Recorte la boquilla al tamaño del cordón deseado. Se recomienda un cordón de 3/8" (9.5 mm) para aplicaciones en contrapiso.
4. Perfore el sello interior de aluminio.
5. Cargue el cartucho en la pistola con aplicador.
6. Aplique un cordón continuo en las vigas, montantes o en la parte posterior de los revestimientos o paneles. (Consulte los consejos prácticos de aplicación más adelante).
7. En el lapso de 15 minutos de haber aplicado el adhesivo, coloque y presione los materiales firmemente en su lugar. Si se deja sin trabajarlo durante más de 15 minutos, raspe y vuelva a aplicar.
8. Instale los clavos o tornillos 15 minutos después de colocar los sustratos en su lugar.
9. Deje secar durante 24 horas antes de exponer a circulación intensa.



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA APLICACIÓN:

**CONTRAPISO MACHIHEMBRADO:** Aplique un cordón continuo de 3/8" (9.5 mm) en las vigas. Aplique un cordón amplio de adhesivo en todos los canales ranurados (retire el exceso de adhesivo exprimido antes de que seque). Las uniones de paneles no deben quedar apretadas. Deje una separación de 1/8" (3.2 mm) para expansión. Coloque y clave o atornille en el lapso de 30 minutos. Deben observarse los métodos adecuados de instalación para contrapisos.

**TERRAZAS:** Coloque un cordón de adhesivo de 1/4" (6.4 mm) en cada viga para mayor resistencia y para prevenir los crujidos. Clave las tablas en vigas alternas. Pretaladre los agujeros de los clavos.

## PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

<b>Propiedades físicas típicas cuando no está curado</b>	
Apariencia/Consistencia	Pasta suave
Base de polímero:	Goma sintética
Color del cordón	Marrón claro
Porcentaje de sólidos por peso:	73%
Olor	Solvente leve
Limpieza	Alcoholes minerales
Punto de ignición	1.4° F (-17° C)
Vida útil en el contenedor:	18 meses
Cubrimiento	28 oz (798 ml): El cordón de 1/4" (6.4 mm) rinde 86 pies lineales (9.7 m lineales), el cordón de 3/8" (9.5 mm) rinde 38 pies lineales (4.2 m lineales)
<b>Propiedades de la aplicación típica</b>	
Rango de temperatura para la aplicación	0° F a 120° F (-18° C a 49° C)
Tiempo para trabajarlo	15 minutos
Tiempo de curado completo	7 días
<b>Propiedades de rendimiento típicas cuando está curado</b>	
Rango de temperatura de servicio	-20° F a 140° F (-6.6° C a 60° C)
Unión de separaciones	Hasta 1/16" (1.6 mm)
Contenido de COV:	< 50g/L
Compuestos orgánicos volátiles según la Junta de Recursos de Aire de California (Calif. ARB VOC)	< 2.2% Wt/Wt



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie el exceso de adhesivo con alcoholes minerales. El exceso de adhesivo seco se debe cortar o raspar. No utilice alcoholes minerales ni ningún otro solvente para limpiar la piel. Lávese las manos y limpie los implementos con agua jabonosa tibia. Almacene el envase en un lugar fresco y seco alejado del calor o frío extremos.

## SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una SDS visitando nuestro sitio web en [dap.com](http://dap.com) o llamando al **888-DAP-TIPS**.

## GARANTÍA

**GARANTÍA LIMITADA:** DAP Global Inc. proporcionará el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta si el producto no se desempeña como se espera cuando se utiliza según las instrucciones, dentro de un año a partir de la fecha de compra. Llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el cumplimiento de la garantía. DAP no se hace responsable por daños incidentales o resultantes.

## IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

**Fabricante:** DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224

**Información sobre el uso:** Llame al **888-DAP-TIPS** o visite [dap.com](http://dap.com) y pulse en “Ask the Expert” (Pregúntele al experto).

**Información para pedidos:** 800-327-3339 u [orders@dap.com](mailto:orders@dap.com)

**Número de fax:** 410-558-1068

**También, visite el sitio web de DAP en [dap.com](http://dap.com).**